

# PROPLASTO SRL



## PINTURA ASFÁLTICA SECADO RÁPIDO AL SOLVENTE STANDARD

### CARACTERÍSTICAS

- La PINTURA ASFÁLTICA STANDARD es un nuevo producto formulado en un 80 % con PINTURA ASFÁLTICA PREMIUM más un 20 % de EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIONICA SUPERESTABLE.
- El producto conserva intactas sus propiedades de secado rápido, poder cubritivo, adherencia a todo tipo de superficies, resultando como beneficio un producto notablemente más económico que el producto PREMIUM.

### USOS PRINCIPALES

- Protección anticorrosiva de caños, chapas y estructuras metálicas expuestas a la intemperie o en instalaciones subterráneas.
- Imprimadora de techados.
- Impermeabilizadora de postes y maderas en general.
- Cumple con las especificaciones de primer exigida por la Norma IRAM 6646, para la construcción y reparación de gasoductos o redes de distribución de gas natural.

### APLICACIÓN

- Su utilización y/o aplicación es en frío a temperatura ambiente.

### FORMA DE APLICACIÓN

- Puede aplicarse con pincel o soplete.
- Se debe pintar la superficie a tratar dejando una película de 0.2-0.3 mm de espesor.

### RECOMENDACIONES

- Las superficies a tratar deben estar limpias y secas.
- Para su guarda debe conservarse perfectamente tapado para evitar la pérdida de solvente.
- Agitar bien antes de usar.

### FORMAS DE ENTREGA

- En 1, 4, 10, 18 litros y en tambores de 200 L

### SALUD Y SEGURIDAD

El primer áfáltico contiene solventes muy volátiles por lo cual es inflamable y no debe estar cerca de fuentes de calor o ignición. Cuando se aplica en lugares cerrados, debe asegurarse una ventilación eficiente y utilizar máscaras con filtro para vapores orgánicos, a fin de evitar inhalar los mismos.

En caso de emergencia, llevar al aire puro. Si respira con dificultad suministrar oxígeno. Ante salpicaduras en ojos, lavar con abundante agua un tiempo prolongado.

En contacto con la piel se recomienda lavar la zona con aguarrás o kerosene y luego repetir el lavado con agua y jabón neutro. Se recomienda mantener prácticas de seguridad, utilizando los elementos de seguridad personal EPP sugeridos para un seguro manipuleo del producto.

Es un inflamable de primera categoría, en caso de incendio usar extintores de dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>, clase BC), de polvo químico o de espuma. En ningún caso debe utilizarse chorro de agua.

## ASESORAMIENTO TÉCNICO

- Consulte a nuestro Departamento Técnico por usos ó aplicaciones no contenidas en esta publicación.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ENSAYO	UNIDAD	NORMA IRAM	MÍNIMO	MÁXIMO
Tiempo de secado al tacto a 30°C y 60% de humedad relativa	Minutos	1109 B IV		30
Contenido de asfalto	% P		30	
Viscosidad Saybolt Furol a 25°C	SSF	6544	50	150
Densidad a 15°C	Kg/l		0,92	